

Malzeme No	Malzeme	%100 güçle yapılan test sonucunda			Yorum
		Hız (mm/s)	Çevrim (geçiş sayısı)	Kesme Sonucu 1 (mükemmel) 6 (yetersiz)	

420000	Akrilik cam 3 mm siyah opak	5	10	1	
410000	Akrilik cam 3 mm portakal opak	-	-	6	sadece yakma mümkün
430000	Akrilik cam 3 mm portakal şeffaf	1	6	4	yavaş
110000	Oluklu mukavva (şeritleri sıradan)	12	2	1	
100000	Oluklu mukavva (şeritleri çok iyi)	13	2	1	
320000	Ahşap Kaplama - Dişbudak ağacı	7	5	3	
280000	Ahşap Kaplama - kayın	7	5	3	
270000	Ahşap Kaplama - huş ağacı (kontrplak)	7	5	3	
300000	Ahşap Kaplama - kiraz ağacı	-	-	3	sadece yakma mümkün
310000	Ahşap Kaplama - Dişbudak ağacı	7	5	3	
260000	Ahşap Kaplama - Dişbudak ağacı	7	5	3	
290000	Ahşap Kaplama - Dişbudak ağacı	7	5	3	
610000	Köpük levha - Beyaz, beyaz çekirdekli (5mm)	-	-	3	sadece yakma mümkün
600000	Köpük levha - Siyah, siyah çekirdekli	22	4	2	Köpük büzülüyor
300000	Forex Klasik - Katı köpük levha	7	5	3	
10000	Gri karton - yumuşak 1,5 mm	-	-	6	sadece yakma mümkün
20000	Gri karton - yumuşak 2 mm	-	-	6	sadece yakma mümkün
30000	Gri karton - yumuşak 2,5 mm	-	-	6	sadece yakma mümkün
yok	Ambalaj mukavvası 0.8 mm	6	3	1	
yok	Ambalaj mukavvası 1.5 mm	5	5	1	
yok	Ambalaj mukavvası 3 mm	2	5	3	
690000	Lazer fiberli malzeme 1,5 mm	-	-	6	sadece yakma mümkün
680000	Deri fiber malzeme boyalı 1,5 mm	-	-	6	sadece yakma mümkün
340000	Doğal mantar (cilalı) 5,0 mm	-	-	6	sadece yakma mümkün
360000	Doğal mantar (cilasız) 2,0 mm	-	-	6	sadece yakma mümkün
400000	Prezisyon akrilik cam (opak)	5	10	3	
480000	PVC sert opak 3 mm	20	2	4	

490000	PVC sert opak 3 mm	20	2	6	
500000	PVC sert opak 0,23 mm	15	1	1	
470000	Katı plastik temiz yüzeyli kauçuk 3 mm	-	-	6	sadece yakma mümkün
450000	Köpük kauçuk 2 mm	10	5	3	Köpük büzülüyor
440000	Köpük kauçuk renklendirilmiş 2 mm	20	2	3	Köpük büzülüyor
640000	Keçe yün 1 mm siyah	-	-	6	malzeme elverişli değil
650000	Keçe yün 1 mm beyaz	20	5	5	Siyah kenarlar kalıyor